



CE

LUMON OY
TURVALASITEHDAS
Kaitilankatu 11, 45130 Kouvola

EN14449
Laminoitu turvalasi käytettäväksi rakentamisessa

laminoitu lasi 3+3 0.38

Palonkestävyys	NPD
Paloon reagointi	NPD
Ulkoiset palonkesto-ominaisuudet	NPD
Luodinsuojaus	NPD
Räjähdyksensuojaus	NPD
Murrosuojaus	NPD
Iskun kestävyys	2B2
Suojaus äkillisiä lämpötilamuutoksia vastaan	40 K
Tuuli, lumi ja pysyvän kuorman kestävyys	6.4 mm
Suora ilmaääneneristys	32dB (-1; -3) dB
Lämpötekniset ominaisuudet	5.7 W/m ² K
Säteilyominaisuudet	
-valonläpäisy ja heijastus	0.88/0.08/0.08
-aurinkoenergian läpäisy ja heijastus	0.74/0.07/0.07