



# CE

LUMON OY  
TURVALASITEHDAS  
Kaitilankatu 11, 45130 Kouvola

EN14449  
Laminoitu turvalasi käytettäväksi rakentamisessa

laminoitu lasi 5+5 0.38

Palonkestävyys	NPD
Paloon reagointi	NPD
Ulkoiset palonkesto-ominaisuudet	NPD
Luodinsuojaus	NPD
Räjähdyksensuojaus	NPD
Murronsuojaus	NPD
Iskun kestävyys	1B1
Suojaus äkillisiä lämpötilamuutoksia vastaan	40 K
Tuuli, lumi ja pysyvän kuorman kestävyys	10.4 mm
Suora ilmaääneneristys	34 (-1;-3)dB
Lämpötekniset ominaisuudet	5.6 W/m <sup>2</sup> K
Säteilyominaisuudet	
-valonläpäisy ja heijastus	0.86/0.08/0.08
-aurinkoenergian läpäisy ja heijastus	0.68/0.07/0.07